

Fenomastic Macun

Ürün tanımı

Tür

Bu ürün astar uygulaması gerektirmeyen, dolgu özelliği ile mükemmel bitiş sunan, kolay uygulanan, su bazlı iç cephe macunudur.

Özellikler ve faydalar

Zaman ve maliyet avantajı sunarak boya uygulamasının hızlı tamamlanmasını ve pürüzsüz, güzel bir doku oluşmasını sağlar. Kullanıma hazırdır. Kolay uygulanır ve iyi yayılır. Dolgu özelliği ile yüzeydeki girintileri doldurarak pürüzsüz bir yüzeyin oluşmasını sağlar. Hafif zımpara yapılması yeterlidir; etrafa çok az toz yayılır. "2si1 arada" özelliğine sahiptir; macun ve astar görevi görür. Astar uygulamaya gerek kalmadan direkt son kat boya uygulaması yapılabilir. Hızlı kuruması sayesinde boya uygulamasına daha erken geçilir, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Yüzeğe çok iyi yapışır; sağlıklı bir boya filminin oluşmasını sağlar.

Tavsiye edilen kullanım

İç cephede duvarlar için uygundur.

Yüzey

Çimento esaslı siva, alçı siva, beton, brüt beton, alçı levha

Ürün bilgileri

Ambalaj boyutu	4 kg ve25 kg
Renkler	Beyaz
Hacimce katı madde	50 ± 2 Hacim%
Özgül ağırlık	1.75 Teorik olarak
Uçucu organik bileşik	11 g/l ISO 11890 EU

Uygulama bilgisi

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Spatula : Önerilir.

Mala : Önerilir.

Sprey : Airless sprej veya konvansiyonel sprej kullanınız.

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Su

Her kat için film kalınlığı

Önerilen tipik aralık

Kuru film kalınlıkları 65 - 110 µm

Yaş film kalınlıkları 130 - 220 µm

Film kalınlığı ortalama olarak hesaplanmıştır.

Her kat için yayılma oranı (m²/kg) : 4.4 - 2.6

Yayımla oranı, uygulanan film kalınlığına, tekstür tipine, yüzey gözenekliliğine, yüzey bozukluklarına, sıcaklığa ve uygulama sırasındaki boya kaybına bağlıdır.

Seyreltme

Ürün kullanıma hazırdır ve inceltilmemelidir.

Uygulama sırasında ortam şartları

Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı en az 10°C ve çiğlenme noktasından en az 3°C yüksek olmalıdır. Sıcaklık ve bağıl nem ölçümleri uygulama yapılacak yüzey yakınında gerçekleştirilmelidir.

Kuruma süreleri

Kuruma süresi; hava sirkülasyonu, sıcaklık, film kalınlığı ve uygulanan kat sayısı ile doğrudan ilgilidir.

1. Verilen bilgiler, tekrar boyama işleminin aynı tip boya ile yapılması durumuna göre verilmiştir.
2. Çok katlı uygulamalarda kuruma süresi, önceki katların sayısı ve toplam kalınlığından etkilenir.
3. Yüzey, sonraki katın uygulanması öncesinde kuru ve her türlü kirden arınmış olmalıdır.

Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:

Bağıl nem (BN) 50 %

Yüzey sıcaklığı

10 °C

23 °C

40 °C

Yüzey Kuruması

1 - 2 saat

40 - 50 dak

20 - 30 dak

Sert Kuruma

2 - 4 saat

1 - 2 saat

30 - 40 dak

Üzerine kat uygulama, minimum

2 - 4 saat

1 - 2 saat

30 - 40 dak

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz ve kuru olmalı. Her türlü toz, kir, serbest tanecik, kimyasal madde ve yağdan arındırılmalıdır. Gerekmesi halinde, uygun aşındırıcı materyal ile hafif zımpara yapılmalıdır. Toz ve gevşek partiküller alınmalıdır.

Tavsiye edilen boya sistemi

Macun

Fenomastic Macun : 2 kat

Son kat

Fenomastic serisi : 2 kat

Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır. Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilir. Bu nedenle sadece ürünün kalitesi garanti edilmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.