

VISIR Oljegrunning klar

Ürün tanımı

Tür

Gevşek ahşap liflerini bağlayan ve iyi bir yapışma sağlayan su itici bir astardır.

Özellikler ve faydalar

Ahşapta küflenmeye karşı koruyucu ajanlar içerir. Yüzeyi kuvvetlendirir ve su itici hale getirir. Boya sisteminin ömrünü uzatır.

Tavsiye edilen kullanım

Tedavi için kullanılmalıdır, yıpranmış ve emprenye edilmiş ahşaplarda kullanılabilir. Soğuk dönemlerde (+5°C'den düşük) örtücü ahşap koruyucuların ve boyaların altında kullanılması önerilir. Bu ürün spray ile uygulamaya uygun değildir.



JOTUN PENSELRENS/
tvätt Mineralsk terpentin

Ürün bilgileri

Ambalaj boyutu	0,9 L, 2,7 L ve 9 L
Renkler	Pigmentlendirilmemiş, şeffaf.
Genel tip	Astar, özel alkid yağı.
Hacimce katı madde	30 ± 2 Hacim%
Özgül ağırlık	0.92
Parlama noktası	63 °C
Kullanıma hazır karışım için VOC	AB normlarına göre bu ürün için uçucu organik bileşik limiti (cat. A/h): 750 g/L 'dir. Bu ürünün içerdiği uçucu organik bileşik miktarı ise 750 g/L'dir.

Uygulama bilgisi

Uyarılar (remarks)

1 ay içinde son kat boya uygulanmalıdır. Önceden yüzeyde bezir yağı veya keten tohumu yağı içeren boya/rengli ahşap koruyucu ile uygulama yapılmışsa, ham ahşaba kadar temizlenmelidir. Çünkü bezir yağı veya eski keten tohumu yağı, boya ve rengli ahşap koruyucunun kabarmasına neden olabilir. Bu ürünün uygun bir şekilde taşınmasından emin olunmalıdır, her zaman koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Kimyasal direnç ve penetrasyon sürelerine göre eldivenlerin belli aralıklarla değiştirilmesi önemlidir.

Uygulama metodları

Astar fırçası kullanın, kuru fırçalamadan kaçının. Ahşap cephe kaplamalarında **VISIR Oljegrunning klar** uygularken boylu boyunca uygulayın. Astarın yüzeyde film oluşturmasını önlemek için baştan sona fırçalama yapılmalıdır. Fazla astarı yüzeyden silerek uzaklaştırın.

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Jotun Thinner No. 2.

Her kat için yayılma oranı ve tavsiye edilen film kalınlığı

	Her kat için yayılma oranı (m ² /liter)
Önerilen, planyalanmamış ahşap:	4 - 7
Önerilen, planyalanmış ahşap:	9 - 11

Seyreltme

Ürün kullanıma hazırdır ve inceltilmemelidir.

Seyreltme

Yağlı bileşenler ile karıştırmayınız.

Kuruma süreleri

Kuruma süresi yüzey sıcaklığına (en az -5 °C), emilime, neme ve hava sirkülasyonuna bağlıdır.

Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:

Bağıl nem (BN)	50 %	50 %	50 %	50 %
Hava sıcaklığı	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C
Yüzey sıcaklığı	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C

Üzerine kat uygulama, minimum	24 saat	48 saat	72 saat	1 hafta
-------------------------------	---------	---------	---------	---------



Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz, sağlam ve kuru olmalı.
Keskin kenarları zımpara ile yuvarlatın.

Yüzey	Uygulama
Yeni ahşap:	Yüzey Hazırlığı : Ham, korumasız, 4 haftadan fazla süredir bekletilen ahşapların temizliği için JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens kullanılmalı ve sert killi fırça ile fırçalanmalıdır.
Daha önceden işlenmiş ahşap:	Yüzey Hazırlığı: Önceden işlem görmüş ahşap JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens kullanılarak temizlenmelidir. Raspalamadan sonra sert fırça ile ahşabın yüzeyini temizleyin ve gevşek boya alını.

Pencere çerçevelerini:

Yüzey Hazırlığı: Pencere çerçevelerini **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**. ile temizleyin. Temiz su ile durulayın.

Astar

Tüm ham ahşap montajı öncesi veya hemen sonrasında, tek kat **VISIR Oljegrunning klar** uygulayın. Ürünün yüzeye nüfuz etmesi ve yüzeyde film oluşturmaması beklenir. Bu özellikle sert ağaçlara uygulandığında önemlidir.

Ahşabın uç noktalarına yaş üstü yaş olarak 3-4 kat uygulayınız. Soğuk dönemlerde örtücü ahşap koruyucuların ve boyaların altında kullanılması önerilir.

Son kat uygulaması, astar uygulamasının ardından 1 ay içinde yapılmalıdır. Ahşap yüzeylerde en üst koruma için kış aylarında, düşük sıcaklıklarda astarlama yapıldığında 1 kat **DRYGOLIN Oljedekkbeis** uygulanabilir, tercih edilen son kat boya ise son baharda sonlanabilir. Tropik ahşaplarda **BENAR** ürünleri uygulamadan önce astar olarak **VISIR Oljegrunning klar** kullanılabilir.

Sonkat

Jotun'un tüm renkli ahşap koruyucuları, örtücü ahşap koruyucuları ve boyları uygulanabilir.

Depolama

Ambalajı yukarı doğru tutun.

Atığın imha edilmesi

Boş ambalajlar, bitmiş astarlar ve diğer atıklar lokal geri dönüşüm tesislerine teslim edilmelidir. Artan astarlar kanalizasyon sistemine dökülmemeli, lokal geri dönüşüm tesislerine teslim edilmelidir. **JOTUN Penselrens** fırça temizleyicisi kullanarak mümkün olan bütün astar alet üzerinden temizleyin. Sıvı haldeki astar kanalizasyona veya su sistemlerine boşaltılmamalı, tehlikeli atıklar için olan kabul merkezlerine gönderilmelidir.



Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlkyardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Ek Bilgiler

Contact information

Jotun Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Balabandere Cad. Hilpark Suites Sitesi

No:10 İstinye 34460

Sarıyer, İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 212 279 78 78

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirdiğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (Eng) versiyonu geçerli olacaktır.