

weberkol seraçim max

Kayma özelliđi azaltılmıř çimento esaslı seramik yapıřtırma harcı

Teknik Bilgi Föyü

Düzenleme: 16.08.2022

Revizyon No: 012

■ Tanımı

Kayma özelliđi azaltılmıř çimento esaslı seramik yapıřtırma harcı.

■ Referans standartları

- TS EN 12004/CIT sınıfı
- CE
- Bayındırlık Poz No:10.300.2201

■ Avantajları

- Rahat uygulama imkanı
- Seramik uygulamalarında güvenli kullanım
- Gaz beton örülmesinde güvenli kullanım

■ Kullanım alanları

• Seramik,fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç mekanlarda duvara ve zemine,dıř mekanlarda zemine döřenmesinde ve gaz beton örülmesinde kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç mekan duvar;
- Çimento bazlı siva,
- İç mekan zemin;
- Çimento bazlı řap,
- Beton döřeme,
- Dıř mekan zemin;
- Çimento bazlı řap,
- Beton döřeme.
- Bu yüzeylerde **weberkol seraçim max** ile uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama boyutları için güncel 'weber çözümler rehberi' ürün seçim tablolarına bakınız.
- Diđer tüm uygulama yüzeyleri için bize danıřınız.

■ Yüzey hazırlıđı

- Yüzey temiz, kuru düzgün ve sađlam olmalı, yüzeyin üzerinde bulunan 3 mm.'den ince sıvalar kazınarak tamamen temizlenmelidir.
- Gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak řekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.
- Yüzeydeki önemli bozukluk veya delikler **weberkol seraçim max** uygulamasından en az 24 saat önce **weberep** yapısal tamir harçları ile onarılmalıdır.
- 7 mm.'nin altındaki bölgesel onarımlar **weberkol seraçim max** kullanılarak yapılabilir.

■ Uygulama řartları

- Ortam sıcaklıđı +5 °C ile +35 °C arası.
- Donmuř, erimekte olan veya 24 saat içerisinde donma tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Direkt güneř, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Uygulama esnasında **weberkol seraçim max**'ın yüzeyde film oluřturulmasına dikkat edilmeli, film oluřmuř ise o kısım yeniden taraklanmalıdır.

■ Uygulama

- Ortalama 6,75-7 litre kadar su ile 25 kg.'lık torba tercihen tercihen düřük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak řekilde iyice karıřtırılmalıdır.
- **weberkol seraçim max** 5 dakika dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde 1-2 dakika daha karıřtırılmalıdır.
- Harç, yüzeye uygulanıp kalınlıđı diřli çelik mala ile ayarlanmalıdır. Malanın diř boyutu, döřenecek seramiđin boyutuna ve uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlüđüne göre belirlenmelidir.
- Üretim tablosunda belirtilen boyuttaki seramikler için hem uygulama yapılacak yüzeye, hem de seramiđin arkasına harç uygulanmalıdır. (çift taraflı yapıřtırma)
- **İç mekan, zemin uygulamalarında:**
- 1100 cm²'den büyük seramikler,
- **İç mekan, duvar uygulamalarında:**
- 500 cm²'den büyük seramikler,
- **Tüm dıř mekan, zemin uygulamalarında.**
- İyi bir yapıřma için, lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dıřarı atılmalıdır.
- Uygulamalarda,kaplamanın ebatı kadar ,ađırlıđı da önem arz etmektedir.

■ Uygulama aletleri

El mikseri, mala, lastik çekiç, diřli çelik mala.

■ Tüketim

weberkol seraçim max

4-6 kg/m²

■ Uyarılar ve öneriler

- Bu ürün metal yüzeylerde,yođun trafiđe maruz kalmıř zeminlerde,prefabrik ve yerden ısıtılmıř döřemelerde,ađřap döřemelerde,yüzme havuzlarında ,mevcut seramik kaplamalar üzerinde,brüt beton,alçıpan duvarlarda,iklimsel deđiřikliklere ve zor kořullara maruz kalan yüzeylerde ve direkt güneřle temas edecek teras ve dıř mekanlarda uygulanmaz.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Alçı panel üzeri uygulamalarda 'C2' sınıfı seramik yapıřtırıcısı kullanılmalıdır.
- Torbanın üzerinde yazan su oranına dikkat edilmelidir. Ürüne fazla ya da az su ilave etmek ürünün performansını düřürür.

Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklıđında geçerlidir, düřük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.

Ürünün amacının dıřında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama řartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluřabilecek uygulama hatalarından

Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.ř. sorumlu deđildir.

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.ř.

Kemalpařa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpařa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tnweber • info@weber.com.tr • Çözümler Hattı 444 6 990

1/2 weberkol seraçim max

weber
SAINT-GOBAIN

Teknik Bilgiler

Ürün	weberkol seraçim max
Ürün Yapısı	Toz
Renk	Gri ve Beyaz
Ambalaj	25 kg'lık torbada,(palette 64 adet,1600 kg)
Uygulama Özellikleri	
Kullanılabilme Süresi	Max 4 saat
Çalışılabilme Süresi	Max 20 dk
Düzeltilibilme Süresi	Max 15 dk
Derz uygulanabilmesi için gerekli süre	24 saat(duvarda) ,48 saat (zeminde)
Zeminin trafiğe açılabilmesi için gerekli süre	24-48 saat
Uygulama kalınlığı	3-10 mm (tek veya çift taraflı yapıştırma)
Performans	
Yangına tepki sınıfı	A1
Başlangıç çekme yapışma mukavemeti	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Donma-çözünme devriminden sonra çekme yapışma mukavemeti	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Açık bekleme süresi sonrası çekme yapışma (en az 20 dk sonra)	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Kayma	$\leq 0,5\text{ mm}$
Sıcaklık Direnci	-15°C ile +70°C arası

Depolama

Ambalaj	• 25 kg'lık torbada(palette 64 adet,1600 kg)
Raf Ömrü	• Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. • Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır.

Güvenlik uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup,bitmiş uygulamaların $\geq 0,5\text{ N/mm}^2$ 28 gün sonraki performansı için geçerlidir.Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısılır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.